

Protokol o zkoušce:

Odolnost povrchu proti působení vody a CHRL

Dle normy:

ČSN 73 1326 + Z1

Ze dne:

14.04.2021

Objednatel:

Značky Morava, s.r.o.

Zakázka/projekt:

XXX

Pořad. číslo: 00X

Výsledky laboratorních zkoušek:

Označení Vzorku	Odpady po cyklech celkové v kg/m ²						Pozn.:
	25 cyklů	50 cyklů	75 cyklů	100 cyklů	125 cyklů	150 cyklů	
REF 1	0,280	0,345	0,533	0,658	0,691	0,713	
REF 2	0,284	0,435	0,642	0,780	0,849	0,896	
CHSE ridky 1	0,064	0,103	0,125	0,139	0,189	0,222	
CHSE ridky 2	0,013	0,069	0,103	0,125	0,173	0,205	
EPOX 1	0,294	0,388	0,432	0,461	0,499	0,524	
EPOX 2	0,277	0,320	0,340	0,354	0,410	0,447	
LIT 1	0,311	0,407	0,627	0,767	0,813	0,843	
LIT 2	0,217	0,535	0,724	0,849	0,891	0,918	
LO1	0,275	0,324	0,507	0,629	0,684	0,721	
LO2	0,287	0,399	0,543	0,640	0,675	0,698	
NANO 1	0,236	0,281	0,498	0,655	0,757	0,825	
NANO 2	0,247	0,385	0,618	0,773	0,891	0,970	
REPESIL 1	0,021	0,078	0,277	0,409	0,465	0,502	
REPESIL 2	0,041	0,352	0,566	0,708	0,798	0,859	
Sika 1	0,204	0,265	0,423	0,529	0,610	0,664	
Sika 2	0,227	0,271	0,439	0,551	0,607	0,644	

Pozn.:

Vysvětlivky:

Vypracoval:

Ing. David Bujdoš

Podpis:

Vedoucí katedry:

doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.

Podpis:

Kontakt: Ing. David Bujdoš, +420 597 321 950, david.bujdos@vsb.cz

Adresa: Ludvíka Podéště 1275/17, 708 00 Ostrava-Poruba