

PROTOKOL č. 001-RL/2021MĚŘENÍ SOUČinitele JASU PŘI DIFUZNÍM OSVĚTLENÍ
MĚŘENÍ MĚRNÉHO SOUČinitele SVÍTIVOSTI R_L dle SOP 08 Příloha A (ČSN EN 1436 příloha A, a TP 70 kap. 7.1)
dle SOP 08 Příloha B (ČSN EN 1436 příloha B, a TP 70 kap. 7.1)

Objednatel : Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice
Lokalizace, objekt : Nátěry ostění v LTT tunelu Klimkovice
Povrch ostění : Cementobetonový
Fáze měření : Stav 0 - Znečištěné ostění Počasí : -
Datum zkoušky : 12.4.2021 Teplota, vlhkost : 19,9°C; 27,5%

Měření provedeno přístrojem ZEHNTNER ZRM 6014 (v.č. 450506014)

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Popis, místo	Parametr		Měření
		Jednotka	
Vzorek: A1 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	90,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	18,3
Vzorek: A1 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	102,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	19,3
Vzorek: A2 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	93,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	21,0
Vzorek: A2 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	94,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	18,0
Vzorek: A3 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	91,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	21,0
Vzorek: A3 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	91,7
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	17,7
Vzorek: A4 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	80,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	16,0
Vzorek: A4 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	86,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	17,7
Vzorek: A5 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	79,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	23,3
Vzorek: A5 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	88,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	20,0
Vzorek: A6 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	71,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	24,0
Vzorek: A6 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	74,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	20,0

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky. Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat
protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil:



Dne: 16.4.2021

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře

- konec protokolu -