

PROTOKOL č. 004-RL/2021

MĚŘENÍ SOUČinitele JASU PŘI DIFUZNÍM OSVĚTLENÍ
MĚŘENÍ MĚRNÉHO SOUČinitele SVÍTIVOSTI R_L

dle SOP 08 Příloha A (ČSN EN 1436 příloha A,a TP 70 kap. 7.1)
dle SOP 08 Příloha B (ČSN EN 1436 příloha B,a TP 70 kap. 7.1)

Objednatel : Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice
Lokalizace, objekt : Nátěry ostění v LTT tunelu Klimkovice
Povrch ostění : Cementobetonový
Fáze měření : Stav 1 - Očištěné ostění bez nátěru Počasí : -
Datum zkoušky : 12.4.2021 Teplota, vlhkost : 14,4°C; 42,7%

Měření provedeno přístrojem ZEHNTNER ZRM 6014 (v.č. 450506014)

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Popis, místo	Parametr		Měření
		Jednotka	
Vzorek: A1 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	150,3
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	13,0
Vzorek: A1 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	164,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	17,0
Vzorek: A2 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	164,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	11,7
Vzorek: A2 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	142,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	8,3
Vzorek: A3 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	167,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	12,0
Vzorek: A3 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	154,7
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	10,0
Vzorek: A4 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	177,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	25,3
Vzorek: A4 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	151,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	11,0
Vzorek: A5 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	176,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	17,3
Vzorek: A5 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	133,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	14,0
Vzorek: A6 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	182,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	19,3
Vzorek: A6 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	149,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	14,7

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky. Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat
protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil:



Dne: 16.4.2021

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře

- konec protokolu -