

PROTOKOL č. 007-RL/2021MĚŘENÍ SOUČinitele JASU PŘI DIFUZNÍM OSVĚTLENÍ
MĚŘENÍ MĚRNÉHO SOUČinitele SVÍTIVOSTI R_L dle SOP 08 Příloha A (ČSN EN 1436 příloha A, a TP 70 kap. 7.1)
dle SOP 08 Příloha B (ČSN EN 1436 příloha B, a TP 70 kap. 7.1)

Objednatel : Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice
Lokalizace, objekt : Nátěry ostění v LTT tunelu Klimkovice
Povrch ostění : Cementobetonový
Fáze měření : Stav 2 - Očištěné ostění s nátěrem Počasí : -
Datum zkoušky : 13.4.2021 Teplota, vlhkost : 19,4°C; 24%

Měření provedeno přístrojem ZEHNTNER ZRM 6014 (v.č. 450506014)

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Popis, místo	Parametr		Měření
		Jednotka	
Vzorek: A1 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	146,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	7,0
Vzorek: A1 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	141,3
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	4,0
Vzorek: A2 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	173,7
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	6,0
Vzorek: A2 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	147,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	7,0
Vzorek: A3 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	159,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	8,0
Vzorek: A3 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	161,3
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	7,7
Vzorek: A4 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	184,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	23,0
Vzorek: A4 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	151,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	15,0
Vzorek: A5 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	175,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	22,7
Vzorek: A5 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	155,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	25,0
Vzorek: A6 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	175,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	19,7
Vzorek: A6 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	147,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	16,0

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky. Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat
protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil:



Dne: 16.4.2021

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře

- konec protokolu -