

PROTOKOL č. 004-RL/2022

MĚŘENÍ SOUČinitele JASU PŘI DIFUZNÍM OSVĚTLENÍ
MĚŘENÍ MĚRNÉHO SOUČinitele SVÍTIVOSTI R_L

dle SOP 08 Příloha A (ČSN EN 1436 příloha A,a TP 70 kap. 7.1)
dle SOP 08 Příloha B (ČSN EN 1436 příloha B,a TP 70 kap. 7.1)

Objednatel : Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice
Lokalizace, objekt : Nátěry ostění v LTT tunelu Klimkovice
Povrch ostění : Cementobetonový
Fáze měření : Stav 4 - Očištěné ostění po nátěru Počasí : -
Datum zkoušky : 5.4.2022 Teplota, vlhkost : 17,4°C; 26%

Měření provedeno přístrojem ZEHNTNER ZRM 6014 (v.č. 450506014)

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Popis, místo	Parametr		Měření
		Jednotka	
Vzorek: A1 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	184,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	7,0
Vzorek: A1 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	153,7
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	5,7
Vzorek: A2 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	174,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	9,7
Vzorek: A2 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	157,7
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	9,3
Vzorek: A3 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	144,7
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	14,0
Vzorek: A3 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	143,3
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	14,7
Vzorek: A4 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	170,3
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	16,0
Vzorek: A4 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	160,3
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	11,0
Vzorek: A5 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	173,3
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	20,7
Vzorek: A5 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	149,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	24,7
Vzorek: A6 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	140,7
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	18,7
Vzorek: A6 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	148,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	10,7

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky. Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat
protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil:



Dne: 8.4.2022

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře

- konec protokolu -