

PROTOKOL č. 008-RL/2021

MĚŘENÍ SOUČinitele JASU PŘI DIFUZNÍM OSVĚTLENÍ

dle SOP 08 Příloha A (ČSN EN 1436 příloha A, a TP 70 kap. 7.1)

MĚŘENÍ MĚRNÉHO SOUČinitele SVÍTIVOSTI R_L

dle SOP 08 Příloha B (ČSN EN 1436 příloha B, a TP 70 kap. 7.1)

Objednatel : Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice
Lokalizace, objekt : Nátěry ostění v LTT tunelu Klimkovice
Povrch ostění : Cementobetonový
Fáze měření : Stav 2 - Očištěné ostění s nátěrem Počasí : -
Datum zkoušky : 13.4.2021 Teplota, vlhkost : 13°C; 35,8%

Měření provedeno přístrojem ZEHNTNER ZRM 6014 (v.č. 450506014)

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Popis, místo	Parametr		Měření
		Jednotka	
Vzorek: B1 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	187,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	8,7
Vzorek: B1 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	168,7
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	9,3
Vzorek: B2 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	199,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	18,3
Vzorek: B2 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	152,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	16,0
Vzorek: B3 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	173,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	35,0
Vzorek: B3 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	147,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	16,7
Vzorek: B4 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	177,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	39,0
Vzorek: B4 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	152,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	18,3
Vzorek: B5 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	184,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	26,3
Vzorek: B5 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	167,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	17,0
Vzorek: B6 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	162,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	46,0
Vzorek: B6 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	136,7
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	11,0

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky. Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat
protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil:



Dne: 16.4.2021

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře

- konec protokolu -