

PROTOKOL č. 002-RL/2022MĚŘENÍ SOUČinitele JASU PŘI DIFUZNÍM OSVĚTLENÍ
MĚŘENÍ MĚRNÉHO SOUČinitele SVÍTIVOSTI R_L dle SOP 08 Příloha A (ČSN EN 1436 příloha A,a TP 70 kap. 7.1)
dle SOP 08 Příloha B (ČSN EN 1436 příloha B,a TP 70 kap. 7.1)

Objednatel : Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice
Lokalizace, objekt : Nátěry ostění v LTT tunelu Klimkovice
Povrch ostění : Cementobetonový
Fáze měření : Stav 3 - Znečištěné ostění s nátěrem Počasí : -
Datum zkoušky : 4.4.2022 Teplota, vlhkost : 9,7°C; 26%

Měření provedeno přístrojem ZEHNTNER ZRM 6014 (v.č. 450506014)

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Popis, místo	Parametr		Měření
		Jednotka	
Vzorek: B1 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	51,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	17,0
Vzorek: B1 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	55,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	16,0
Vzorek: B2 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	56,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	17,7
Vzorek: B2 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	46,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	14,0
Vzorek: B3 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	57,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	21,0
Vzorek: B3 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	65,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	15,0
Vzorek: B4 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	57,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	21,3
Vzorek: B4 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	69,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	16,0
Vzorek: B5 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	55,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	17,7
Vzorek: B5 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	87,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	15,3
Vzorek: B6 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	65,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	20,0
Vzorek: B6 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	74,7
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	15,0

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky. Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat
protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil:



Dne: 8.4.2022

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře

- konec protokolu -