

PROTOKOL č. 005-RL/2022

MĚŘENÍ SOUČinitele JASU PŘI DIFUZNÍM OSVĚTLENÍ
MĚŘENÍ MĚRNÉHO SOUČinitele SVÍTIVOSTI R_L

dle SOP 08 Příloha A (ČSN EN 1436 příloha A,a TP 70 kap. 7.1)
dle SOP 08 Příloha B (ČSN EN 1436 příloha B,a TP 70 kap. 7.1)

Objednatel : Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice
Lokalizace, objekt : Nátěry ostění v LTT tunelu Klimkovice
Povrch ostění : Cementobetonový
Fáze měření : Stav 4 - Očištěné ostění po nátěru Počasí : -
Datum zkoušky : 5.4.2022 Teplota, vlhkost : 11,9°C; 38%

Měření provedeno přístrojem ZEHNTNER ZRM 6014 (v.č. 450506014)

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Popis, místo	Parametr		Měření
		Jednotka	
Vzorek: B1 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	84,3
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	10,0
Vzorek: B1 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	132,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	21,7
Vzorek: B2 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	134,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	21,0
Vzorek: B2 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	142,7
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	18,3
Vzorek: B3 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	147,3
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	36,0
Vzorek: B3 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	152,7
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	16,0
Vzorek: B4 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	161,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	36,7
Vzorek: B4 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	143,7
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	18,0
Vzorek: B5 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	84,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	12,0
Vzorek: B5 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	152,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	9,0
Vzorek: B6 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	168,3
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	21,7
Vzorek: B6 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	133,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	11,0

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky. Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat
protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil:



Dne: 8.4.2022

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře

- konec protokolu -