

**PROTOKOL č. 003-RL/2021**MĚŘENÍ SOUČinitele JASU PŘI DIFUZNÍM OSVĚTLENÍ  
MĚŘENÍ MĚRNÉHO SOUČinitele SVÍTIVOSTI  $R_L$ dle SOP 08 Příloha A (ČSN EN 1436 příloha A, a TP 70 kap. 7.1)  
dle SOP 08 Příloha B (ČSN EN 1436 příloha B, a TP 70 kap. 7.1)

Objednatel : Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice  
Lokalizace, objekt : Nátěry ostění v LTT tunelu Klimkovice  
Povrch ostění : Cementobetonový  
Fáze měření : Stav 0 - Znečištěné ostění Počasí : -  
Datum zkoušky : 12.4.2021 Teplota, vlhkost : 15,5°C; 38,6%

Měření provedeno přístrojem ZEHNTNER ZRM 6014 (v.č. 450506014)

**VÝSLEDKY MĚŘENÍ**

| Popis, místo            | Parametr |                                    | Měření |
|-------------------------|----------|------------------------------------|--------|
|                         |          | Jednotka                           |        |
| Vzorek: C1 poloha: 0,5m | $Q_d$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 42,3   |
|                         | $R_L$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 12,0   |
| Vzorek: C1 poloha: 1,5m | $Q_d$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 52,0   |
|                         | $R_L$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 10,3   |
| Vzorek: C2 poloha: 0,5m | $Q_d$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 40,0   |
|                         | $R_L$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 11,3   |
| Vzorek: C2 poloha: 1,5m | $Q_d$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 51,0   |
|                         | $R_L$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 12,3   |
| Vzorek: C3 poloha: 0,5m | $Q_d$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 35,3   |
|                         | $R_L$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 9,3    |
| Vzorek: C3 poloha: 1,5m | $Q_d$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 52,0   |
|                         | $R_L$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 12,3   |
| Vzorek: C4 poloha: 0,5m | $Q_d$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 41,0   |
|                         | $R_L$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 13,0   |
| Vzorek: C4 poloha: 1,5m | $Q_d$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 58,0   |
|                         | $R_L$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 13,0   |
| Vzorek: C5 poloha: 0,5m | $Q_d$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 40,0   |
|                         | $R_L$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 11,3   |
| Vzorek: C5 poloha: 1,5m | $Q_d$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 52,0   |
|                         | $R_L$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 10,0   |
| Vzorek: C6 poloha: 0,5m | $Q_d$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 36,0   |
|                         | $R_L$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 12,0   |
| Vzorek: C6 poloha: 1,5m | $Q_d$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 58,0   |
|                         | $R_L$    | $\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$ | 12,0   |

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky. Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat  
protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil:



Dne: 16.4.2021

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře

- konec protokolu -