

PROTOKOL č. 006-RL/2021MĚŘENÍ SOUČinitele JASU PŘI DIFUZNÍM OSVĚTLENÍ
MĚŘENÍ MĚRNÉHO SOUČinitele SVÍTIVOSTI R_L

dle SOP 08 Příloha A (ČSN EN 1436 příloha A, a TP 70 kap. 7.1)

dle SOP 08 Příloha B (ČSN EN 1436 příloha B, a TP 70 kap. 7.1)

Objednatel : Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice
Lokalizace, objekt : Nátěry ostění v LTT tunelu Klimkovice
Povrch ostění : Cementobetonový
Fáze měření : Stav 1 - Očištěné ostění bez nátěru Počasí : -
Datum zkoušky : 13.4.2021 Teplota, vlhkost : 16,5°C; 34,8%

Měření provedeno přístrojem ZEHNTNER ZRM 6014 (v.č. 450506014)

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Popis, místo	Parametr		Měření
		Jednotka	
Vzorek: C1 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	150,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	21,7
Vzorek: C1 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	150,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	10,3
Vzorek: C2 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	137,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	22,0
Vzorek: C2 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	128,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	13,0
Vzorek: C3 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	158,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	27,0
Vzorek: C3 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	143,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	14,0
Vzorek: C4 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	146,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	23,0
Vzorek: C4 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	132,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	6,0
Vzorek: C5 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	145,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	24,0
Vzorek: C5 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	135,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	9,3
Vzorek: C6 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	129,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	30,7
Vzorek: C6 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	113,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	7,0

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky. Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat
protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil:



Dne: 16.4.2021

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře

- konec protokolu -