

PROTOKOL č. 009-RL/2021MĚŘENÍ SOUČinitele JASU PŘI DIFUZNÍM OSVĚTLENÍ
MĚŘENÍ MĚRNÉHO SOUČinitele SVÍTIVOSTI R_L dle SOP 08 Příloha A (ČSN EN 1436 příloha A, a TP 70 kap. 7.1)
dle SOP 08 Příloha B (ČSN EN 1436 příloha B, a TP 70 kap. 7.1)

Objednatel : Značky Morava, a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice
Lokalizace, objekt : Nátěry ostění v LTT tunelu Klimkovice
Povrch ostění : Cementobetonový
Fáze měření : Stav 2 - Očištěné ostění s nátěrem Počasí : -
Datum zkoušky : 13.4.2021 Teplota, vlhkost : 10,7°C; 45,1%

Měření provedeno přístrojem ZEHNTNER ZRM 6014 (v.č. 450506014)

VÝSLEDKY MĚŘENÍ

Popis, místo	Parametr		Měření
		Jednotka	
Vzorek: C1 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	160,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	16,0
Vzorek: C1 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	169,3
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	9,0
Vzorek: C2 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	156,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	24,0
Vzorek: C2 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	161,7
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	15,0
Vzorek: C3 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	160,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	25,0
Vzorek: C3 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	156,3
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	16,7
Vzorek: C4 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	152,3
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	21,7
Vzorek: C4 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	160,7
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	12,0
Vzorek: C5 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	158,7
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	24,3
Vzorek: C5 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	157,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	14,3
Vzorek: C6 poloha: 0,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	123,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	29,3
Vzorek: C6 poloha: 1,5m	Q_d	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	116,0
	R_L	$\text{mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$	6,3

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky. Bez písemného souhlasu vedoucího laboratoře se nesmí protokol reprodukovat
protokol reprodukovat jinak než celý.

Měření uvolnil:



Dne: 16.4.2021

Ing. David Pauk, vedoucí laboratoře

- konec protokolu -